

DESCRIPTION DU PRODUIT

EPOXY MIROIR auto-nivellante est une protection transparente bi-composants. Revêtement transparent en forte épaisseur (3mm minimum) permettant de donner un effet de profondeur à tous nos types de décors (béton, peintures décoratives et chaux)

Utiliser un rouleau à débuler, et un spray d'alcool éthylique en fin d'application.

Température de fonctionnement : minimum 22°C

Taux d'humidité : à réduire au maximum, inférieur à 60%

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	n/a
Séchage	Ne pas toucher avant séchage définitif 24h minimum Déplacement de mobilier interdit avant 4 jours
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendu	0,75m ² /Kg
Poids spécifique	1,6Kg/L
Couleurs disponibles	n/a
Aspect une fois appliqué	n/a
Aspect dans l'emballage	Brillant
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilité	1 an (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	n/a µGr/m ³
PH	n/a
Nettoyage des outils	Essence de térébenthine
Emballage	0,750 L
KIT	1L / 4L

CARACTÉRISTIQUES

Lavable

Applicable sur : Sols, plan de travail, salle de bain

Pour : Intérieurs



OUTILS ET PRODUITS NECESSAIRES À L'APPLICATION

Outils	Rouleau pour application puis rouleau débuleur
--------	--

INDICATIONS D'UTILISATION

Rivedil France vous fournit les quantités nécessaires des deux composants pour votre surface à protéger.

Votre support doit être sec et dépolssiéré.

Aucune préparation spéciale est à prévoir car Rivedil vous conseille d'appliquer Epoxy Miroir uniquement sur des surfaces décorées prêtes à la protection.

Nous conseillons pour les produits à base de chaux de laisser le temps de la carbonatation avant d'appliquer la résine miroir.

Mélanger doucement les deux composants A et B.

Temps ouvert préparation faite : 60 min.

Faire couler Epoxy Miroir sur le support, l'étaler au rouleau pour obtenir une couche épaisse uniforme.

Passer ensuite au rouleau débuleur votre surface pour éviter les bulles.

Pulvériser l'alcool éthylique sur votre surface

Laisser sécher et apprécier l'effet de profondeur

COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com

POIDS DE L'EMBALLAGE

0,750L : 0,900KG

RENDEMENT

0,750L : 0,75 m²

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité. Après l'usage, interdiction de jeter le produit dans la nature. Laisser sécher les résidus et les considérer comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS167 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTES

N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration.

N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées, la période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être de plus de 2 ans.

N°3 Rivedil France veille à ce que l'information donnée soit fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles faits par notre société, ne constitue pas une garantie, et n'autorise pas Rivedil France et ses représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique.

N°4 : Les rendements de nos produits sont conformes selon nos prescriptions d'application.